

绝缘的铅护套电缆修补系统



修补前



修补後

先用双组分的**PowerPatch™**胶泥棒将漏油处堵住，然后将可快速固化的双组分修补胶涂到漏油处对其进行修补。请确保最佳的混合比例并保证合适的用量。

可在难到达的区域内快速修补漏点、裂缝。在 21° C 时，胶泥和密封剂需要 10 分钟固化，当修补时的温度低到 4° C 时，修补胶固化会慢一些。修补完成后可防止变压器漏油，最大承压量为 20psi。

漏点表面的准备工作是很重要的。该组件包括现场修补时所需要的全部工具和物品，使用之前请先阅读具体使用说明。

特点：

- 快速堵漏 - 修复胶泥可快速防止渗油。
- 永久密封 - 双组份的修补胶永久密封漏点
- 持久 - 密封完全，不受水、油及风雨的影响。
- 快速 - 在几分钟内即可完成堵漏和密封。
- 节约成本 - 比焊接快，变压器可持续工作。
- 简单 - 无须包扎或钳位。
- 方便 - 组件包括现场修补时所需要的全部工具和物品。

物理特征：

- 1、颜色：深灰色
- 2、固化硬度：75（支撑度 D）
- 3、粘性：不会下陷，厚糊状
- 4、持久性：不受紫外线、水及油脂影响
- 5、固化时间：21° C 时为 5 分钟
- 6、对金属的粘性：好
- 7、绝缘强度：41KV（ASTM D149）
- 8、对陶瓷的粘性：优

工具包:

产品型号	产品型号
EP-KIT11	EP-KIT51
2 组份的密封剂 (A 和 B)	6 套 2 组份的密封剂 (A 和 B)
胶泥棒 (8.9cm)	胶泥棒 (17.8cm)
2 块 TR 型擦布	12 块 TR 型布
61cm 的砂纸带	61cm 的砂纸带
2 个搅拌棒	12 个搅拌棒
1 副手套	6 副手套
说明书	说明书

香港

美国保利沃特(亚洲)有限公司
香港上环威利麻街 6 号威华商业中心 1704-1705 室
电话: (0852) 25599618
传真: (0852) 25171391
网址: www.polywater-asia.com
电邮: aaron@polywater-asia.com

中国

上海美保通讯科技有限公司
中国上海市闵行区华翔路 1258 号 1 幢 5 座
电话: (021) 52273863, 52273823, 62702738
传真: (021) 52273893
网址: www.mb-china.com
电邮: custserv@mb-china.com